



PUR BML-215-Brillant-Mattlack

Özellikle koyu renk ahşap ve opak yüzeyler için berrak görünümlü, anti finger özellikli solvent bazlı akrilik son kat mat vernik



Renk	Kutu / palet	60	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
farblos/şeffaf	Ürün no:		
PUR BML-215/05 tuchmatt	1979	■	■
PUR BML-215/10 stumpfmatt	1941	■	■

Uygulama miktarı 80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- Dolgu ve son kat olarak
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Mutfak ve banyo mobilyalarında
- Ofis ve mağaza mobilyalarında
- Lake uygulanmış yüzeyde (yüzük çizilmezlik özelliği ve yüzey parlaklığı için)
- Doğal veya boyanmış koyu renkli ahşap yüzey
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Çok hızlı kurur
- Kolay zımparalanabilir
- Parmak izi bırakmama (anti finger) özelliği
- Kimyasallara karşı mükemmel direnç
- Çok yüksek çizilme direnci
- Parlama eğilimine dirençli

- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez
- Berrak -tam transparan görünüm

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,934 g/cm ³
Viskozite	yak. 30 s (DIN 4 cup da)
Koku	Türüne özgü

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Olası sistem ürünleri

- > **PUR H-280-Härter (1975)**
- > **V-890-Verdünnung (1955)**
- > **V-897-Verdünnung (1935)**
- > **V-893-Verzögerer (1981)**
- > **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- > **PUR CL-240-Colorlack (1965)**
- > **PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack (1957)**
- > **PUR SL-210-Schichtlack (1962)**

Uygulamaya hazırlık


- **Zemin için gerekenler**
Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12
- **Hazırlıklar**
Yağlı ve reçneli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Ham yumuşak ahşap zımparası: P80-P120
Diğer ham yüzey zımparası: P180-P320

Karışımın hazırlanması



- **Karışım**
10:1 PUR H-280-Härter Sertleştirici hacim ölçüsü (10:1 ağırlık ölçüsü)
Karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin ve homojen oluncaya kadar karıştırınız.
Karışımın kullanım süresi (pot life) en fazla 12 saat, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalmaktadır.
Zaman ilerledikçe karışım daha düşük kullanım özelliğinde olur.
Sertleştirici ve katkı maddeleri kullanırken lütfen ürünlerin teknik bilgi föylerine bakınız.

Uygulama



- **Uygulama koşulları**
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.
Malzemeyi iyice karıştırın.
Boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 1,8-2,0, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar
Kuruduktan ve P240-P320 ile kat arası zımparasını yaptıktan sonra ilave kat uygulanabilir.
Gerekliyse işlemi tekrarlayınız.
Sadece son kat olarak kullanıldığında tek kat uygulama yeterlidir.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.

Renkli son kat (lake) üzerine uygulamalarda, gerekirse verniğin içerisine en fazla %10 lake renk eklenebilir. Bu uygulamalarda renk tonu kontrol edilmelidir.

Ara kat zımparası yapılmadan son kat venikleneceği zaman aralığı "ilave kat uygulaması" spesifikasyonuna (kuruma süresi) dayanmaktadır. Bu süre geçtikten sonra yüzey zımparalanmalı, tozdan arındırılmalı ve ilave kat / son kat vernik uygulanmalıdır.

Verniklenmesi bitmiş ürünleri paketlerken hava geçirgen malzemeler kullanınız.



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 10 dakika

Dokunma kuruluğu: yak. 40 dakika

İlave kat uygulaması : yak. 1,5 saat

Anti Finger özelliği: yak. 3 gün sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Gerekirse V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung-tiner, V-893-Verzögerer-geciktirici

Notlar

Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanın. Küçük mekanik hasarlar Remmers Reparatur-Set / Tamir Seti (ürün no:4955) ile giderilebilir.

Aletler / Temizlik

Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca



Kullanılan aletleri WV-891-Waschverdünnung veya V-890-Verdünnung ile temizleyiniz. Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 24 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: PU sistem

Bileşim: Poliakrilat reçinesi, keton reçinesi, esterler, alifatikler, glikol eterler, ketonlar, köpük giderici maddeler.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra kullanılan malzeme ve ve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespit edilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.