



Treppen- & Parkettlack

Fırça ve rulo ile uygulama için su bazlı sızdırmazlık verniği




Renk	Mevcut		
	Palet adeti	672	200
	Ambalaj	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Ambalaj Türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj Kodu	01	03
	Ürün No		
şeffaf, yarı parlak	2390	■	■
şeffaf, ipek mat	2391	■	■

Uygulama miktarı

100-120 ml/m² (kat başına)



Kullanım alanları



- İç mekan ahşap
- Mobilya ve iç kapılar
- Döşeme tahtaları, parke döşeme ve merdivenler
- OSB panelleri ve mantar döşeme
- Duvar ve tavan panelleri

Ürün özellikleri



- Su bazlı
- İyi işleme özellikleri
- İyi akış özellikleri
- Aşınma ve çizilmelere karşı dayanıklı
- Kimyasallara dayanıklı: DIN 68861, 1C
- Piyasada bulunan çok çeşitli el kremlerine karşı iyi direnç

Ürün teknik verileri



Bağlayıcı madde	Akrilat dispersiyonu /PU dispersiyonu
Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 1.03 g/cm ³
Koku	hafif
Parlaklık derecesi	İpek parlak, ipek mat

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Ek bilgiler

- Sızdırmaz döşeme ve merdivenler için bakım talimatları

Olası sistem ürünleri

- **Decorative Wax Stain (2400)**
- **Natural Oil Woodstain [eco] (7670)**
- **Multi-Purpose Varnish 3 in 1 (7744)**
- **Natural Oil Opaque Finish [eco] (7650)**

Uygulamaya Hazırlık

- **Yüzey için gerekenler**
Yüzey temiz, kuru, toz, yağ ve gevşek maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Aşşap rutubeti: %8-12
P150-180'lik bir zımpara kağıdı kullanarak zımparalayın.

- **Yüzey hazırlığı**
Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin.
Hala sağlam olan eski kaplamaları iyice zımparalayın.
Yağlı ve reçine bakımından zengin ahşap tiner ve fırça temizleyici ile yıkayın.

Uygulama



- **Kullanım koşulları**
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +15 °C, en fazla +30 °C.

İyice karıştırın.
Fırça veya rulo kullanarak uygulayınız.
Köpük zımpara pedi veya P240-320 taneli zımpara kağıdı ile hafif ara zımparalama yapın.
Zımparalamaktan kaçınınız.
İlk kat kurduktan sonra ikinci bir kat uygulayın.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve en kısa sürede kullanınız.

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. Teknik olarak değiştirilmiş ahşapları ve ahşap esaslı malzemeleri kaplamadan önce, kaplamayı bir deneme yüzeyine uygulayın ve istenen kullanım alanında uygunluk testi yapın.
Özellikle sağlam uygulamalar için en az 3 kat uygulayınız.
Lekelenmeye neden olacağından doğrudan alt tabaka üzerine dökmeyin.
Günde 2 kattan fazla uygulamayınız.

- **Kuruma**
Toz kuruluğu: yaklaşık 1 saat sonra
Dokunma kuruluğu: yaklaşık 2 saat sonra
Yeniden kaplanabilir: yaklaşık 4 saat sonra
7 gün sonra tam yük taşıma kapasitesine ulaşıldı
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.



İşleme ve kurutma sırasında alanın iyi havalandırıldığından emin olun.
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

- İnceltme
Kullanıma hazırdır.
Rulo ile uygulandığında akış özelliklerini iyileştirmek için %5 su eklenebilir.

Notlar

Zeminlerdeki ve merdivenlerdeki toz ve gevşek kirler, yumuşak bir süpürge veya paspas kullanılarak düzenli olarak temizlenmelidir.
Cilalı zeminler için piyasada bulunan standart bir bakım ürünü ile gerektiği gibi paspaslayarak haftada bir kez temizleyin.


Aletler / Temizlik



Akrilik kılı fırça, mikrofiber rulo, tiftik rulo, köpük rulo
Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.

Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karşı korunmuş ortamda en az 24 ay saklanabilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

U 8 " 7

Atık talimatı

" u " M " O "

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/i: max. 14 g/l (2010).
Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarında ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak

uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilginiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.