



Teknik Bilgi Föyü  
Ürün No. 2374

# Aqua PL-413 Parkettlack


Rulo uygulamaları için yüksek kaliteli PU ve akrilat dispersiyon bazlı parke cilası





Su bazlı




İç mekân için



Ahşap zemin için

Kullanmadan  
önce karıştırın2 Bileşimin  
karışım oranıÇalışma  
sıcaklığıPatent  
Dispenser  
kullanın

Fırça/rulo

Uygulama  
süresiKuruma süresi  
4 saat sonra bir  
kat daha  
sürülebilirKat başına  
uygulama  
miktarı

Raf ömrü

Don mayacağı  
serin bir yerde  
rutubetten uzak  
kapalı kaplarda  
depolayın

## Kullanım alanları

İç mekân parke ve ahşap zeminler için aşınmaya dayanıklı bir ciladır. Yoğun trafik olan yüzeylerde %10 Aqua H-480 Sertleştirici (Ürün No. 3806) ilave edilmesini tavsiye ederiz. Su bazlı cilaların kenar yapışma eğilimli olduğunu lütfen unutmayınız.

## Ürün özellikleri

Aqua PL-413 aşınmaya ve çizilmeye karşı olağanüstü dirençli yüksek kaliteli parke cilasıdır. Çevre dostudur, zararlı solvent kokusu içermez ve kolay uygulanır. DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği'ne göre test edilmiştir.

## Olası sistem ürünleri

- Aqua H-480 Sertleştirici (3806)

## Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20°C): yak. 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
Viskozite (20°C): yak. 25 sn. DIN 4 mm flow cup  
Bağlayıcı: PU/akrilat dispersiyonu

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

## Uygulama

Ahşap düzgünce zımpara yapılmalı (100-120 kum), toz, yağ, wax ve silikondan arındırılmalıdır. Sert ve yumuşak yağlı ahşapları V 890 Tiner (Ürün No. 1955) ile yıkayınız. Reçine kanallarını alınız. Müsaade edilen ahşap rutubeti: % 8-12. Genellikle su bazlı cila rulosu ile uygulanır. Ara kat zımparası (100-120 kum) yaparak 2 kat uygulayınız. Ambalajındaki yoğunluk uygulama için uygundur.

## Kuruma

Zımpara ve bir kat daha uygulayabilme: 4 saat sonra  
Kuruma: bir gece boyunca, en az 14 saat  
Üzerinde yürüme: 7 gün sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde. Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

Cilalanmış zemine halı veya benzeri ürün konulabilmesi için son kat uygulandıktan sonra en az 14 gün geçmelidir

### İnceltme

Gerekirse % 2 - 5 su ile.

### Notlar

Uygulama yapılacak ahşapta (numune parçada), özellikle egzotik ağaç türlerinde, renk ve uyumluluk için deneme yapılmalıdır. Meşe ahşabında içerdiği maddelerden kaynaklanan lekelenmeler oluşabilir. 15 °C'nin altında uygulamayınız (malzeme ve yüzey sıcaklığı).

Zeminlerin bakımları için Aidol Treppen & Parkettpflege (Ürün No. 2393) öneririz. Lütfen bakım ürününün Teknik Bilgi Föyü'ne riayet ediniz.

Nihai tüketiciye, bizim cilalı ahşap zeminler için bakım talimatımızın verilmesini ve yazılı onay alınmasını tavsiye ederiz.

Sertleştirici ile uygulama özellikleri:

- Aqua H-480 Sertleştirici (Ürün No. 3806) önce 1:1 su ile karıştırınız ve cilayı karıştırırken eklenmelidir.

- Karıştırmak için Patent Dispenser (Ürün No. 4747) kullanınız.

- Karışımın uygulama süresi en fazla 3 saattir.

Su bazlı cilaların kenar yapışma eğilimi nedeniyle yüzer sistem döşenmiş veya kayma dirençli olmayan tutkal ile yapıştırılmış zeminlerde ahşapların birleşim yerlerinden kırılma riski vardır.

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve uygulama tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.



Bu nedenle Aqua MSV-403 (Ürün No. 2369) Parke Astarı ile astarlanmasını tavsiye ederiz. Lütfen Teknik Bilgi Föyü'ne bakınız.

### Uygulama miktarı

1. kat: yak. 120 ml/m<sup>2</sup>  
2. kat: yak. 80 ml/m<sup>2</sup>  
Toplam uygulama miktarı yak. 200 ml/m<sup>2</sup>.

### Aletler, Temizlik

Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz. İnatçı kirler Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat (Ürün No. 3868) ile temizlenebilir. Temizlik atıklarını uygun şekilde imha ediniz.

### Ambalaj / Renkler

**Ambalaj**  
Plastik bidon  
5 l ve 10 l

**Renkler**  
2381 PL-413/80 şeffaf, parlak  
2374 PL-413/50 şeffaf, yarı parlak  
2375 PL-413/30 şeffaf, ipek mat  
2376 PL-413/20 şeffaf mat

### Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında kuru, serin ve dondan korunan ortamda 12 ay.

### Güvenlik bilgisi

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

**GIS kodu:** W3+

### VOC gem. Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değeri (Kat A/e): 140 g/l (2010).

Bu ürün < 110 g/l VOC içerir.



**remmers**

**Bıçakçılar**  
Tibetalt - Throckat

[www.remmersahsap.com](http://www.remmersahsap.com)