



Teknik Bilgi Föyü Ürün No. 3440

Isoliergrund

Su bazlı ahşap zemin bariyeri



Su bazlı



İç ve dış mekân için



Boyut olarak kararlı yapı elemanları için



Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için



Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için




Fırça




Kullanmadan önce karıştırın



Kuruma süresi 12 saat sonra bir kat daha sürülebilir



Çalışma sıcaklığı



Kat başına uygulama miktarı



Raf ömrü



Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

Dış cephede kullanılan örneğin bahçe çitleri, yarı ahşap yarı kâgir bina, panjur, pencere, kapı vb. yumuşak ve sert ahşaplarda son kat boyadan önce kullanılır. Yeni ön koruma (emprenye) yapılmış ahşaplara uygulamayınız. Ahşaba fikse olması için gerekli olan zaman beklenmelidir.

Ürün özellikleri

Suda çözünen maddeler içeren ahşapta son kat boyadan önce kullanıldığında özel reçine ve pigmentler ahşaptaki renk kusmasını çoğu zaman etkili bir şekilde azaltır. Ürün elastik, örtücü, nem dengeleyici ve dış hava koşullarına dayanıklıdır.

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	1,25 g/cm ³ 20°C'de
Viskozite:	yak.1500- 2000 mPa s 20°C'de
pH değeri:	8-9
Koku:	az, kuruduktan sonra kokusuz
Ambalaj:	Teneke kutu 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 10 l
Renk:	RAL 9016 trafik beyaz

Uygulama

Kir, yağ ve yüzeye tutunamamış eski boyalar tamamen kaldırınız. Grileşmiş ve yıpranmış ahşap yüzeyleri iyi ahşaba kadar zımpara yapınız. Oynayan ve çıkan budaklar ayrıca açıkta bulunan reçineli yerleri kaldırınız ve uygun bir madde (örneğin V101 Tiner, selülozik veya genel amaçlı tiner) ile temizleyiniz. Reçine kusması doğal bir olaydır ve boya önlemleri ile engellenemez, bakınız BFS Uygulama

lama Kod No: 18. Dış cephe ahşapları yumuşak mantar ve mavi lekelerle karşı korumak için Aqua HK-Lasur Farblos* veya Adolit BQ* ile ön koruma (emprenye) yapınız. İç mekân ahşaplarına ön koruma (emprenye) yapılmadan Isoliergrund uygulanabilir. Isoliergrund iyice karıştırılmalı ve hızlı bir şekilde fırça ile sürülmelidir. Birinci kat kuruduktan sonra (yak. 12 saat) ikinci katı uygulayınız.

* Biyositleri dikkatli kullanın. Bu ürünleri kullanmadan önce etiketini ve ürün bilgilerini mutlaka okuyunuz!

Notlar

Mümkün ise su ile inceltmeyiniz çünkü bu bariyer özelliğini azaltır. Isoliergrund uygulanan ahşabın rutubet oranı %15'den fazla olmamalıdır. Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak uyumluluk ve bariyer etkisini kontrol edilmelidir. Kapalı alanlarda uygulama yaparken yeterli havalandırmayı sağlayınız. 5°C'nin altındaki sıcaklıkta uygulama yapmayınız. Bariyer ürünler yüzeye sürülecek boya ile uyumlu olmalı ve sadece tam kuruma sağlandıktan sonra uygulanabilir. Plastik içeren contaların dispersiyon verniklere yapışma eğilimi vardır. Plastik içermeyen profilleri kullanınız. Almanya Federal Komitesi tarafından yayınlanan BFS Föyü No:18 "Dış cephe Ahşap ve Ahşaptan yapılmış malzemelerin Boyanması" kurallarına riayet ediniz.

Aletler, Temizlik

Akrilik fırça. Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz. Temizlik atıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Uygulama miktarı

Bir katta yak. 70-80 ml/m².
En az iki kat uygulayınız.

Kuruma

Yüzey kuruması: yak. 1 saat
Zımparalanabilme: yak. 4 saat
Bir kat daha uygulama: yak. 12 saat

Pratik değerler 20 °C' ve %65 bağıl neme göre dir.
Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında kuru, serin ve dondan korunan ortamda en az 2 yıl.

VdL-RL 01 (2013)e göre bileşim

Ürün türü: Dispersiyon vernik
Bileşim: Titanyum dioksit, Talkum, Baryum sülfat, Su, Eter, White spirit, Katkı maddeleri, MİT (Methylisothiazolinon); CMİT / MİT (chloromethylisothiazolinone); OİT (oktilizotiazolinon).

İzotiazolinon alerjisi için Remmers ile irtibata geçiniz.

VOC içeriği

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 30 g/l (2010).
Bu ürün en fazla 29 g/l VOC içerir.

Ürün kodu

M-LW 01

Güvenlik, Ekoloji, Atık

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve uygulama tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.



remmers

Bıçakçılar
Tibialis - Throckat
www.remmersahsap.com