

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 902652

REM TEAK-ÖL

Solvent bazlı, ahşap teras ve bahçe mobilyaları için dekoratif tik yağı



Solvent bazlı



İç ve dış mekân için



Bahçe mobilyası için



Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için




Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için



Fırça



Kullanmadan önce karıştırın



Çalışma sıcaklığı



Kuruma süresi
12 saat sonra bir kat daha sürülebilir



Kat başına uygulama miktarı



Raf ömrü



Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

- İç ve dış mekân ahşaplar
- Boyutsal kararlılığı olmayan ve sınırlı boyutsal kararlılığı olan ahşap elemanlar
- (Bahçe) Mobilyası ve Ahşap Teraslar
- Örneğin Tik, Bangkirai, Massaranduba, İroko, Meşe, Karaçam ve Douglas göknarı
- Thermowood

Ürün özellikleri

- Su itici
- Su geçirmez ve nemi düzenler
- Ahşabın kurumasını engeller
- Farklı pigmentleri ahşabı grileşmeye karşı korur
- Saydam renkler
- Kolay uygulanır
- Zımpara yapmadan uygulama

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk: yak. 0,83 g/cm³
Parlama noktası: yak. 63°C

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği – Bazı maddelerin göçü" maddesine göre test edilmiştir.



Uygulamaya hazırlık

Zemin için gerekenler

Sınırlı boyutsal kararlılığı ve boyutsal kararlılığı olmayan ahşap ele-

manlar: Ahşap rutubeti en fazla %18

Hazırlıklar

Renkli maddeler bakımından zengin olan ahşaplarda kurumunun gecikmesini engellemek için, ahşap birkaç hafta havalandırılarak kurutulmalı veya Holz-Tiefenreiniger ile temizlenmelidir. Kir, yağ ve eski tabakaları örneğin Holz-Tiefenreiniger ile tamamen kaldırınız.

Grileşmiş ahşapları Holz-Entgrauer ile temizleyiniz.

Yosunları Grünbelag-Entferner ile ortadan kaldırınız.

Dış mekân ahşapları çürümeye ve mavi lekelerle karşı ön koruma (emprenye) yapılmalıdır.

Uygulama

Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C.

Fırça uygulaması.

İyice karıştırınız.

Mümkün ise ilk kat uygulamayı ahşabın bütün yüzeyine yapınız (dek ahşaplarını). Boya fırçası, blok fırça veya bez (pamuklu) ile ahşabın lifi doğrultusunda (boyuna doğru) uygulayınız. Fazla yağı en fazla 30 dakikada kuru bir fırça veya bez ile alınız.

Kuruduktan sonra (12 saat) ikinci katı uygulayınız.

Uygulama yapılacak ahşapta demene yaparak uyumluluk, yüzey tutunması ve renk kontrolü yapılmalıdır.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Meşe, Red Cedar, Afzelia, Redwood vb. renk içeren özel ahşaplar yağmura maruz kaldıklarında içerdikleri suda çözünen maddelerden dolayı ahşapta renk akması olabilir.

Bu durum duvardaki boyanın veya tuğlanın lekelenmesine sebep olabilir.

Şeffaf (Farblos) UV ışınlarına karşı koruma sağlamaz (grileşme) bu nedenle sadece dış hava koşullarına direk maruz kalmayan ahşap elemanlara (direk güneş ışınından,

yağmurdan ve rüzgardan korunan ahşaplara) uygulayınız. Dış koşullarda renksiz uygulanmak isteniyorsa sık sık uygulanır ve düzenli olarak bakım yapılır.

Dış mekânda yılda en az bir kere bakım yapılması gerekir.

Renkler ahşap türlerine uygun olarak tasarlanmıştır fakat diğer ahşap türlerinde de sorunsuz olarak kullanılabilir. Bu durumda oluşacak renk ile renk kartelasındaki renkler arasında sapma olacaktır.

Olası sistem ürünleri

- Holzschutz-Grund (2046)
- Holz-Tiefenreiniger (HT) (2640)
- Holz-Entgrauer (HE) (2641)
- Grünbelag-Entferner (0676)

Notlar

Kuruma

Toz kuruma: yak. 4 saat

Bir kat daha uygulama: yak. 12 saat

Pratik değerler oda sıcaklığı 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

İnceltme

Kullanıma hazır

Uygulama miktarı

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak her katta 60 - 80 ml/m².

Aletler / Temizlik

Boya fırçası, blok fırça, bez (pamuklu)

Kullanılan aletleri hemen V 101 Tiner, İnceltici veya Temizlik tineri ile temizleyiniz.

Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz

Kirlenmiş tekstillerin kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir.

Ambalaj / Renkler

Ambalaj

Teneke kutu
5 l

Renkler

REM Teak Öl /farblos (şeffaf)
REM Teak Öl /teak (tik)
REM Teak Öl /lärche (karaçam)
REM Teak Öl /bangkirai

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamlarda en az 5 yıl.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

VOC gem. Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 700 g/l (2010).

Bu ürün en fazla 700 g/l VOC içerir.

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve uygulama tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.



remmers

Bıçakçılar
Tibialis - Thraxat
www.remmersahsap.com