




Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2087

WPC-Imprägnier-Öl

WPC, Resysta ve Bambu'dan yapılan dek, çit ve diğer yapı elemanları için solvent bazlı yağ




Solvent bazlı



İç ve dış mekân için



Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için



Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için



Bahçe mobilyası için




Fırça




Kullanmadan önce karıştırın



Kuruma süresi 4-6 saat sonra bir kat daha sürülebilir



Çalışma sıcaklığı



Kat başına uygulama miktarı



Raf ömrü



Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

- İç ve dış mekân
- WPC (Ahşap-Plastik-Kompozit madde)
- Resysta ve Bambu
- Teras, çit, bahçe mobilyası ve diğer yapı elemanları

Ürün özellikleri

- Su itici
- Yağ, gres yağı ve kir itici
- Kolay uygulanır
- Şeffaf: rengi canlandırmak için
- Kahverengi ve gri: orijinal renk tonunun kalıcı etkisini artırmak için
- Zımpara yapmadan uygulanabilir

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk: yak. 0,80 g/cm³
Parlama noktası: yak. 63°C

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Yüzey

Gerekenler

Aşınmış yüzeylerin bakımına yönelik malzeme.

Yüzey için hazırlık

Yüzey kuru, toz, kir, gres yağı ve waxdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse WPC, Holz-Entgrauer (HE) ile temizlenebilir. Su yosunlarını Grünbelag-Entferner ile temizleyiniz. Bambu-ları Grünbelag-Entferner ile ön işlem yapınız.

Uygulama

Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C.

Fırça uygulaması
İyice karıştırınız.

Boya fırçası, blok fırça veya bez (pamuklu) ile uygulayınız. Fazla yağı en fazla 30 dakikada kuru bir fırça veya bez ile alınız.

4-6 saat sonra yüzeyi kontrol ediniz ve sonucuna göre gerekiyor ise ikinci katı uygulayınız.

Uygulama yapılacak yüzeyde deneme yaparak uyumluluk, yüzey tutunması ve renk kontrolü yapılmalıdır.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

WPC-Imprägnier-Öl birkaç ay sonra dış hava koşullarından yıpranır. WPC-Imprägnier-Öl uygulandıktan sonraki bakımında zımpara yapmadan uygulanabilir. Dış mekânda yılda en az bir kere bakım yapılması gerekir.

Olası sistem ürünleri

- Holz-Entgrauer (HE) (2641)
- Grünbelag-Entferner (0676)

Notlar

Kuruma

Bir kat daha uygulama: yak. 4 - 6 saat

İnceltme

Kullanıma hazır

Pratik değerler oda sıcaklığı 20 °C ve %65 bağıl nemde. Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

Uygulama miktarı

Yüzey emiciliğine bağlı olarak her uygulamada 50 ml/m².

Aletler / Temizlik

Boya fırçası, blok fırça, bez (pamuklu).

Kullanılan aletleri hemen V 101 veya İnceltici ve Temizlik tineri ile temizleyiniz. Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz

Kirlenmiş tekstillerin kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir.

Ambalaj / Renkler

Ambalaj

0,75 l ve 2,5 l Teneke kutu

Renkler

Farblos (Şeffaf) (Ürün No:2087)
Kahverengi (Ürün No:2088)
Gri (Ürün No:2089)

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamlarda en az 5 yıl.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Etiketlemeye göre Yönetmelik (EC) NO. 1272/2008

WGK:1, ADR: -/-

GİS Kodu: M-KH 02

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.



2087 - TM_WPC-Imprägnier-Öl_11 16 MB-JDi-RV


remmers

 **Bıçakçılar**
Etkesiz - Özsensiz
www.remmersahsap.com